


## Längsriss-Reparatur mit einem Gummistreifen und Multiface®



Vorbereitung der Kontaktfläche und des Gummistreifens



Details der reparierten Stelle



Reparatur nach 2 Stunden abgeschlossen

	Multiface 1.5	Multiface 5
Topzeit bei 23°C (= max. Unterbrechungszeit beim Mischen)	1.5 min.	5 min.
Max. verfügbare Zeit bei 23°C für das Verteilen des Klebers in mehreren Schritten	15 min.	45 min.
Offene Zeit bei 23°C (für das Zusammenfügen mit Anfangshaftung)	30 min. (≈ 10-30 min.)	60 min. (≈ 15-60 min.)
Aushärtungszeit bis zur vollen Funktionsfestigkeit bei 23°C	< 2 h	< 4 h
Aushärtungszeit bis zur vollen Funktionsfestigkeit bei Erwärmung auf 80°C	< 30 min.	< 45 min.

### Vulkanisiermaterial und Reaktionskleber Multiface®:

Hohe Adhäsion auf Gummi durch die ähnliche Vernetzung wie bei der Heißvulkanisation

Kein Einsatz von Lösungsmitteln, Primer und Haftvermittler für die Vorbereitung



Keine Gesundheitsgefahr

Keine Lösungsmittel / Nicht entzündbar / Kein Gefahrgut

Nicht umweltschädlich

Zugelassen für den Lebensmittelkontakt nach EG 1935/2004 und EU 10/2011 oder selbstverlöschend und antistatisch